

W **voller**[®]



One Plus⁹⁰⁰



**RESISTE A CLIMAS
EXTREMOS
Y MANCHAS**

RTPV11



Es una pintura 2 en 1, 100% acrílica, formulada para disminuir los tiempos de aplicación, debido a su composición de sellador y pintura, presenta máximo poder cubriente. Ideal para exteriores, resistente a hongos y algas, calidad total para tu hogar.

Calidad superior a 20 años

Recubre · Revive · Reinventa





Antimanchas



Cubre a una mano



Excelente Poder Cubriente



Máxima Lavabilidad



Antihongos y antialgas



Resistencia al exterior



Fácil de aplicar

Rendimiento 12-14 m²/L

USOS RECOMENDADOS



Pintura con acabado satinado, de excelente resistencia a los álcalis (polvo blanco), auto limpiable, sin olor. Ideal para el mantenimiento de muros interiores y exteriores, plafones de concreto, aplanados de yeso, madera y tabla roca. Gracias a sus atributos puede ocuparse la habitación o zona de pintado inmediatamente después de secar.



CARACTERÍSTICAS

TIPO: Acrílico

ACABADO: Satinado

COLORES: 1200 colores en sistema tintométrico y 28 colores de línea



PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO (%)

35-51 (depende del color)

VISCOSIDAD

110 a 120 KU a 25°C

V.O.C.

0 g/L

SÓLIDOS POR VOLUMEN (%)

29.5-39.8 (depende del color)

DENSIDAD (g/ml)

1.15 - 1.28 (depende del color)

LAVABILIDAD

Mayor a 20,000 Ciclos.

BRILLO

10 a 20 Unidades de Brillo a 60°. En función del sustrato usado.



DATOS DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie

La superficie a pintar deberá estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, ceras y cualquier otro contaminante que evite su adherencia. Las pinturas viejas o en mal estado deberán retirarse completamente utilizando un cepillo de alambre o espátula.

Capa base

Sellador Base Agua 200 (SS026200).

Indicaciones sobre mezclado

No mezcle este producto con pinturas de otra marca. Para mejores resultados en la aplicación, mezcle bien la pintura antes de usar y ocasionalmente durante la aplicación.

Cuando se use más de un envase del mismo color mézclelos entre sí antes de usarlos para uniformar el color.

Reductor

Agua

Dilución

En caso de ser necesario, diluir según sea el equipo o método de aplicación. Con brocha la pintura debe diluirse máximo un 15% con agua limpia. Con rodillo y/o equipo de aspersión la pintura debe diluirse máximo un 20% con agua limpia.

Método de aplicación

Verifique que los materiales de construcción estén completamente fraguados y secos.

Aplique sobre la superficie a pintar un Sellador elegido previamente con base en las características de la superficie y/o color.

Para aplicación con brocha, realice los pasos siguientes:

1. Moje de pintura una tercera parte de las cerdas, evitando así que el producto escurra.

2. Realice movimientos uniformes de manera vertical, iniciando por la parte superior de la superficie a pintar.

Aplicación con rodillo:

1. Deposite pintura en una charola para aplicación con rodillo, hasta 1/4 de altura. Introduzca el rodillo, satúrelo y remueva el exceso sobre la superficie inclinada de la charola.

2. Inicie la aplicación sobre una esquina de la superficie a cubrir. Haga la primera aplicación con el rodillo realizando un movimiento en forma de W gigante, posteriormente llene los espacios de la W sin despegar el rodillo de la superficie. Si observa que la pintura gotea o escurre demasiado, haga la primera aplicación con el rodillo realizando un movimiento en forma de M.

Aplicación con pistola de aspersion de baja presión (convencional o gravedad):

1. Coloque suficiente producto en el equipo.

2. Aplique a una distancia de 15 - 20 cm separado de la superficie, recorriendo la mano de un lado a otro. Para grandes áreas siga las recomendaciones de tipo de boquilla y filtro del fabricante del equipo.

Precauciones al aplicar

Aplique solamente si la temperatura del ambiente, superficie a pintar y producto, se encuentran entre los 10 y 33°C (50 y 90°F).

Evite aplicar el producto cuando la humedad relativa sea muy alta (80%) de tal forma que no permita que seque. No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación.

Aplicación

Aplique la primera capa y deje secar dos horas antes de aplicar la segunda; en caso de no ser posible, deje secar 24 horas la primera capa para evitar que se "enchine" la película.

Tiempo de secado

Al tacto 30 minutos, a 25°C (77°F) y 50% de humedad relativa. El tiempo de secado se puede incrementar dependiendo de las condiciones ambientales y del sustrato.

Tiempo de curado

Curado total 7 días.

Espesor recomendado de película húmeda por capa: 5.0 - 6.0 milésimas de pulgada.

Espesor recomendado de película seca por capa: 2.5 - 3.0 milésimas de pulgada.

Rendimiento teórico

12 -14 m²/L. a una milésima de pulgada de espesor. El cálculo de rendimiento no incluye pérdidas por variaciones de: espesor, mezclado, aplicación e irregularidades de la superficie. De acuerdo a lo anterior, el valor se puede modificar en un 25% o más.

Limpieza del equipo

Lave el equipo (brocha, rodillo, pistola de aspersion) y herramientas de aplicación (espátula, charola) en un recipiente con Agua inmediatamente después de usarlos.

En Relación al medio ambiente

Producto fabricado con materias primas libres de plomo de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA1-2013 y 16CFR-1303 de Estados Unidos de Norte América.

 **MANEJO DEL PRODUCTO****Almacenamiento**

El envase debe mantenerse en lugares frescos y secos, a la sombra; se recomienda temperaturas entre 5 y 35°C. Posterior a su uso, mantenga el envase bien cerrado y fuera del alcance de los niños, **NO ALMACENAR DILUIDO.**

Inflamabilidad

Producto base agua no inflamable.

Cuidados especiales

Aplicarse en lugares ventilados, utilice el equipo de protección personal recomendado en el envase: goggles, guantes, mandil.

Seguridad durante el manejo

Producto no inflamable. Evite el contacto directo.

Precauciones

En caso de ingestión no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato.

 **LIMITACIONES**

No se recomienda usar en pisos, terrazas, escaleras o en otras áreas donde se debe pisar.

No es un producto que resista productos químicos corrosivos, altas temperaturas ni ninguna condición extrema.

No se recomienda en las partes del muro que estén en contacto con pisos de tierra suelta, ni constantemente húmedos o mojados.

 **PRESENTACIÓN DEL ENVASE**

Galón: 4 L Cubetas: 19 L Tambor: 200 L

 **IMPORTANTE****Advertencia legal y limitación de responsabilidades**

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta ficha técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Ficha Técnica de este producto.

Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información o asesoría directamente a su representante de productos.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basa tanto en pruebas de laboratorio como en la experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. El fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que el fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario.

EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA SU USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUCIONAL O INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán; la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario y por escrito a la Empresa Voller, dentro de los cinco (5) días siguientes a que el usuario note la irregularidad reclamada y hasta un año contado a partir de la fecha de compra.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

+ (52 773) 7339730

✉ atencion.consumidor@voller.com.mx